



# ARDEX AF 900

## Fixeringslim til SL-tæppefliser

- Meget miljøvenlig
- Opløsningsmiddelfri
- Hurtig udtørring
- Meget lavt forbrug



**ARDEX systemprodukt:** Særlig god vedhæftning opnås ved anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker og miljø efter udtørring.

### Anvendelsesområde

Indendørs på gulv.

Vandbaseret fixeringslim til fast fixering af tæppefliser med bagside af:

- Bitumen eller væv
- PVC
- PUR

Kan anvendes til limning af ARDEX DS 40 plader inden pålægning af keramiske fliser.

Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs.

Sammensætning: Vandig dispersion med additiver.

### Forbehandling af underlaget

Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri for revner samt træk- og trykfast. Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. skal overholdes. ARDEX AF 900 skal anvendes ved temperaturer over +15 °C og RF mindre end 75 %.

Eventuel spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet ARDEX primer og spartelmasse.

### Forarbejdning

ARDEX AF 900 påføres jævnt over hele underlaget med en malerrulle. Herved skal søer af lim undgås. Ved arbejde på allerede eksisterende EDB-gulve, må der ikke komme fixeringslim imellem pladerne. Samlinger kan dækkes med klæbebånd inden påføring af fixeringslimen. Afluftningstiden afhænger af rumklimaet, materialernes og underlagets sugevne samt hvor stor mængde fixering der påføres. Under normale betingelser er afluftningstiden på sugende underlag ca. 30 min. og på ikke sugende underlag ca. 60 min. Tæppefliserne monteres når fixeringen er tørret glasklart op. Fliserne gnides godt fast i fixeringen.

### Bemærk

Belægningsproducentens henvisninger samt gældende normer og regler skal overholdes. I tvivlstilfælde anbefales det at udføre et prøvefelt.

### Optagning af lagte tæppefliser

Tæppefliser kan lægges og tages op igen flere gange. Ved afmontering startes ved kanterne, hvorefter tæppefliserne langsomt løsnes og trækkes fri af fixeringen.

**Tekniske data:**

<b>Materialeforbrug:</b>	70-90 g/m <sup>2</sup> . Til limning af DS 40 plader ca. 100 g/m <sup>2</sup> .
<b>Temperatur:</b>	Ikke under 15 °C.
<b>Relativ luftfugtighed:</b>	ikke over 75 %.
<b>Afluftning:</b>	30 min. på sugende underlag 60 min. på ikke sugende underlag.
<b>Monteringstid:</b>	Op til 24 timer efter påføringen.  Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger forarbejdningstiden og kan føre til at fugtighed spærres inde i belægningen. De angivne tider er ved +18 °C og 65 % RF.
<b>Rengøring:</b>	Før hærdning med vand.
<b>Velegnet til kontorstole:</b>	Ja, i henhold til EN 12529.
<b>Velegnet til gulvvarme:</b>	Ja.
<b>Daglig rengøring:</b>	Velegnet til shamponering og sprøjteekstraktion.
<b>EMICODE:</b>	EC 1- meget emissionsfattig
<b>Levering:</b>	Spande af 10 kg netto. Lagringstid ca. 12 måneder i uåbnet emballage. Lagres koldt og frostfrit.